VAPOR GROWTH EQUIPMENT

Patent number: JP1024414

Publication date: 1989-01-26
Inventor: KOAIZAWA HISASHI KOMURAYU
KAZUHARU: IKEDA MASAKIYO KOAIZAWA HISASHI: KOMURA YUKIO KANEDA

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD

Classification:

International: H01L21/205; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/205


european:


Application:number: JP19870179889 19870721 Priority number(s): JP19870179889-19870721

Report a data error here

Abstract of JP1024414

PURPOSE:To avoid disturbance in a gas flow when an inner tube is housed in a chamber and obtain a vapor growth equipment with a simple construction by a method wherein a small diameter part is provided as the upstream side of the chamber and a large diameter part is provided as the downstream side of the chamber with a stepped part provided in the middle of the chamber as a boundary and, further, an extension protruding into the large diameter part from the stepped part is provided on the small diameter part and an inner tube is provided in the large diameter part while one end of the inner tube is mated with the outer circumference of the extension. CONSTITUTION: The upstream side part and the downstream side part of a chamber 3 with a circular cross-section with a stepped part 3A as the center are formed as a small diameter part 3B and a large diameter part 3C respectively. An extension 3D with the diameter same as the diameter of the small diameter part 3B is provided on the small diameter part 3B so as to protrude into the large diameter part 3C from the stepped part 3A. An inner tube 4 is composed of a cylinder part 4A with an inner diameter approximately same as the outer diameter of the extension 3D, a tapered part 4B whose cross-section is converted from a circular shape into a square shape gradually and a square tube part 4C continuous from the end of the tapered part 4B. The inner tube 4 is provided in the large diameter part 3C of the chamber 3 while its cylinder part 4A is mated with the outer circumference of the extension 3D. With this constitution, the inner tube does not protrude into the chamber and the gas flow is not







disturbed and, further, it is not necessary to provide an additional auxiliary tube in the chamber.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-24414

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989)1月26日

H 01 L 21/205

7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

母発明の名称 気相成長装置

②特 願 昭62-179889

❷出 願 昭62(1987) 7月21日

砂発 明 者 小 相 澤 久 千葉県市原市八幡海岸通 6 古河電気工業株式会社千葉電線製造所内

砂発 明 者 香 村 幸 夫 千葉県市原市八幡海岸通 6 古河電気工業株式会社千葉電線製造所内

砂発 明 者 金 田 一 治 千葉県市原市八幡海岸通 6 古河電気工業株式会社千葉電

線製造所内

砂発 明 者 池 田 正 清 神奈川県横浜市西区岡野2-4-3 古河電気工業株式会

社横浜研究所内

①出 顋 人 古河電気工業株式会社

邳代 理 人 弁理士 松本 英俊

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

明 和 对

1. 発明の名称 気相成長装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、サセプタ上のウエハ表面に半導体剤 限を気化成長させる気相成長装置に関するもので ある.

[提来技術]

任来のこの主の有機金属化学堆積法(以下HOCV D 法という。)の気制成長装されたサセプタ2を容器3内にはサセプタ2が置めれた役割に対応してサセプタ2を登録がれた位置に対応してサセプタ2を包囲する内にはサセプタ2が倍4を置き、存留のウェハ6の表面に半導体が設を結晶成長である。なお近、8はサセマタ2や内にはからよりである。なおこのでは、8はサセを4の出し入れのための容器3の間口部3Eを削まする者である。

この場合、内管4は反応生成物が容器3の内壁に付着・堆積するのを防止し、且つその反応生成物を容器3の外に除去するのを容易にするために設けられている。

しかしながら、このような構造では、内質4と

容器3との間に展問9が存在し、該際間9が上流 側に開口しているので、該際間9に気相成長刊ガスが入り込み、容器3の内壁に反応生成物が付着・堆積するという間額症があった。

【発明が解決しようとする問題点】

しかしながら、このような気相成長装置では、 容器3内に内質4と補助質10とを収容しなけれ

前記小程郎には前記段差部より前記大径郎内に突出する延長郡が設けられ、前記内管は前記延長郡の外周に一端を嵌合して前記大径部内に配設されていることを特徴とする。

〔作用〕

このように、大怪部内に突出した小怪部の延長で内性の一端を被合して内性を大怪部内に配置すると、内性が容器内に突出しなくなり、ガスの流れを乱さなくなり、ウェハの表面欠解を対するでは、存出内には補助性をでした。 延長部の存在により内性の位置決めも容易になる。

[実施例]

以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に 説明する。第1因乃至第5回は、機型クイプの化 学輸送法(以下、CVT 法)による気相成長装置に 本発明を適用した例を示したものである。なお、 ばならないので、構造が複雑になり、また内管4の交換に時間がかかる問題点があった。また、このような構造では、容器3内に内管4が突出しているので、容器3内を流れるガス流が乱れ、ウェハ6上の製厚を均一に成長させにくい問題点があった。

.

· · · · **、** — ,

本発明の目的は、容器内に内容を収容してもガス流の乱れを防止でき、しかも構造が簡単な気相成長装置を提供することにある。

[同節点を解決するための手段]

前述した第8因及び第9図に対応した部分には同一符号をつけて示している。本実施例においても、 断面円形の容器3はその途中の段差部3Aを中心 とした上流側が小径部3B、下流側が大径部3C として形成され、且つ小径部3Bには段差部3A より大径部3C内に突出する延長部3Dが小径部 3Bと同じ内径で設けられている。この場合、小 径部3B及び延長部3Dの内径は例えば40㎜の 大径部3Cの内径は例えば54㎜の、延長部3D の長さは約20㎜である。

本実施例における内管4は、容器3の延長部3 Dの外径とほぼ等しい内径をもつ円筒部4Aと、この円筒部4Aの所面円形から所面四角形に徐々に変化するテーパ部4Bと、このテーパ部4Bの断面四角形の端部に連続する断面四角形の四角筒の筒部4Cとで関成されている。このような内管4は、円筒部4Aを延長部3Dの外間に挿入し容器3の大径部3C内に配設されている。この場合、円筒部4Aの内径は例えば延長部3Dの外径より1mm大きい47mmの、四角筒部4Cの孔の幅は例えば 4 7 m、高さは3 0 mである。

また、容器3の小径部3B内にはボート11が 配置され、数ボート11上には固体ガリウムGa ソース12が載置されている。

次に、このような装置でウェハ6トにGaAs を結局収長させる例について説明する。ます、客 34. 3 内に内容 4 を挿入し、気相エッチングを行う。 この気相エッチングの様子後に内包4を新しいも のと交換し、Gaソース12をボート11で容器 3 内の所定位置に抑入し、容器3の外部の図示し ないビータでGaソース12を約850でまで加 然する。このとき、As Clsとキャリアガス (Hz)を容器3内に入口5から供給し、Ga融 被中にASを形解させる。このとき生成されるG aの塩化物や少位のAS、GaAS等は内管4に 堆積し、この工程が終了後に内管4を交換する。 次に容器3内にサセプタ2を介してGaAsウェ ハ6を挿入し、ウエハ6及びGaソース12をそ れぞれ所定温度(ウェハ: 700~ 750℃、Gay - ス 850℃)に昇温させ、As CLョとキャリア . ガス(Hı)を内管4内に入口5から供給して、 GaAsウェハ6上にエピタキシャル成長させる。 このとき、生成されたGaの塩化物、As、Ga Asが内管4に堆積する。この内管4を交換し、 ヒータを切り、ウェハ6の冷切を行う。

提来の装置と比較して本発明の装置を用いた製造方法によれば、ウエハ表面の欠陥数が10~2 0%減少し、結局数厚の均一性やその再現性も良くなった。

代表的な遊長委件

キャリアガス流針Hz : 1000cc/min

ASClsパプリング流位Hz: 300cc/min

Gaソース温度 : 850℃ ウェハ温度 : 730℃

ウェハ寸法 : 30mm×20mm

ウェハ枚数 :2枚

なお、第1因乃至第5回の装置は、ボート11 に乗せてGaソース12を供給する代りに、入口5から原料ガスも供給するHOCVD 法にも適用できることは勿論である。

第6因及び第7因は概型タイプのHOCVD 技によ る気相成長裝置に本発明を提供した例を示したも のである。この実施例では、容器3は上下に配置 されたリアクタ13とプリチャンパ14とで構成 されている。リアクタ13の箇所で容器3は前述 したと同様に段差部3Aを中心とした上説側が小 提問3日、下流側が大径都3Cとして形成され、 日つ小径四3日に以及差加3Aより大径都3C内 。 に突出する延長部3Dが該小径部3Bと等しい内 ほで設けられている。例えば、小臣郎3月及び延 応部3Dの内径は 140m φ、大径部3Cの内径は 156mm 中である。延長部3Dに一幅を嵌合して大 怪部3 C内には内含4が配置されている。内管4 以近長都3Dに嵌合される部分の内径が該延長部 3 D の外径とほぼ響しく例えば 146mm すに形成さ れ、その他の部分は延長部3Dの内径とほぼ等し く形成されている。内容4は内容昇降台15上に 遊載され、装内管昇降台15は内管昇降伯16で 界段されるようになっている。内性4には容器3 の出口では対応しては気口17が形成されている。

段差郡3Aに連続した容器3の大程郡3Cの外周には冷切ジャケット18が被密に取り付けられ、その外周には加熱用の誘導加熱コイル等の加熱手段19が配設されている。内替4の下に対応して容器3にはゲートバルブ20が設けられ、容器3内の上下の仕切り閉鎖が行えるようになっている。容器3のプリチャンバ14の部分には開節用扉21が設けられている。プリチャンバ14の下端には各輪1、16のシール郡22、23が設けられている。

このような装置においては、まずゲートバルブ20を閉め、プリチャンパ14の原21を開いて開いた。 中で4を内性昇降台15上に設置し、原21を閉め、プリチャンパ14をHz等の置換ガスでパージする。パージ後、ゲートバルブ20を開きて、次に対すせてアク2を所定位置まで上昇させ、次に外替4を内管昇降台15と共に所定の位置まで上昇させる。内管4が上昇された状態では、内管4の段差部4Aが近長部3Dの端部に当接された 鉄関ができないようになる。 設厚を均一にするため、サ

セプタ2をシャフト1を介して回転させつつリア クタ13内に入口5からキャリアガス(Hı)を 供給し、サセプタ2上のウェハ6を加熱手段20 により加熱し、その温度が 300℃に達した時点で 入口5から気相成長用のガスであるアルシン(A 5 H j) を流し、ウエハ6の温度が 700℃に安定 してから、入口5よりトリメチルガリウム(THG) をぬし、G8AS結晶をウェハ6上に成長させる。 成長作案中に、GaASやASが内管4の表面に かなりつくが、リアクタ13にはほとんどつかな い。成長が将了すると、加熱を止め、ウエハ6の 温度が 400℃になったところでASH3の供給を **停止する。ウエハ6の温度が 100~ 200℃まで下** がったところで、パージガスの供給を停止し、ゲ - トパルプ20を開け、内管4を内管昇降台15 と共に下け、次にリセプタ2を下げる。下げが枝 わると、ゲートバルブ20を閉じ、Nzガスでブ リチャンパ14内をパージする。パージ特了後、 プリチャンパ14の扉21を聞け、内管4を取り 出し、次にウェハ6を取り出し、新しいウェハ6

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係る装置の第1 実施例の概略 構成を示す報節面図、第2 図は第1 図の要部拡大 報節面図、第3 図は第1 実施例で使用している内 管の報節面図、第4 図は第3 図の X - X 線断面図、 をサセブク2にセットし、次に新しい内容4を内 管昇鮮台15上にセットし、次の成長作業に入る。

代表的な成長条件

キャリアガス流間Hz : 100 & / min

V 依原料ガス流 A A A B H a : 160 cc / min

■ 旅パプリングガスHz : 100cc / min

ウェハ温度 : 700℃

サセプタ形状 : 六角粗台

ウェハ枚数 : 6枚

このようにして成長させたウェハ6の表而欠陥は、従来が 500円/ miであったのに対し、この作明では 100~ 200円/ miと減少した。また、容器3への反応生成物の付着もほとんどなくなり、リアクタ13への反応生成物の付着もほとんど無くなり、リクアタ13の交換頻度を放減させることができた。

[発明の効果]


以上説明したように本発明では、容器の途中に 段差都を設け、この段差都を現にして上流側を小


第5 図は第3 図の Y - Y 線断面図、第6 図は木発明に係る装置の第2 実施例の縦断面図、第7 図は第6 図の要都拡大縦断面図、第8 図及び第9 図は従来の装置の 2 種の例を示す縦断面図である。


1 … シャフト、 2 … サセプタ、 3 … 存器、 3 A … 収差額、 3 B … 小径卸、 3 C … 大径部、 3 D … 延長部、 4 … 内管、 5 … 入口、 6 … ウェハ、 7 … 出口。

代理人 弁理士 伀 木 芡











手統 補 正 搊 (自乳)

昭和63年 4月 7日

特許庁長官 小川邦 夫殿

1. 事件の表示 特願昭62-179889号

2. 発明の名称

気相成長装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 (529)古河電気工衆株式会社

. 4.代 理 人

東京都港区新橋4-31-6 文山ピル6階

松木特許市務所(電話437-5781番)





5. 補正の対象

図面第8図

6. 補正の内容

図面第8図を別紙の通り訂正する。





